

**RBS RAVAGO
İNŞAAT YALITIM
ÜRÜNLERİ A.S.**

**BITUMENA
MEMBRĀNAS
HIDROİZOLĀCIJA**

2025 / 1



RAVAPROOF™



RAVAPROOF™ STICKY

Patikima, ātra un praktiska līmējama hidroizolācijas membrāna, kas izstrādāta kā alternatīva tradicionālajiem hidroizolācijas risinājumiem.

Bitumena sastāvs:

Līmējama hidroizolācijas membrāna, modificēta ar ļoti lielu bitumena un SBS daudzumu, kopā ar augstākās kvalitātes līmes ķīmiskajām piedevām.

Pamatne: Neausts poliesters vai stikla šķiedra vai alumīnijs.

Augšējā virma : Polietilēna plēve / alumīnijs / minerāls (šiferis) / smiltis

Apakšējā virsma: Noņemama silikonizēta PP plēve



Priekšrocības:

- Pateicoties ātrai, vienkāršai un tūlītējai pašlīmējošo membrānu saķerei, to uzklāšanas laiks ir ievērojami īsāks, īpaši salīdzinājumā ar slāņveidā klājamiem hidroizolācijas materiāliem, kuriem žūšanai nepieciešama vismaz viena diena.
- PP plēve tiek vienkārši noņemta, un membrāna tiek uzklāta tieši uz virsmas.
- Viegli ruļļi padara lietošanu vēl ērtāku un nodrošina drošu un komfortablu darbu.

Pašlīmējošo membrānu uzstādīšanas veids

- ✓ Uzklāšanas vietai jābūt attīrītai no netīrumiem un ideāli līdzenai. Pirms membrānas uzstādīšanas pamatne jāgruntē ar bitumena grunti (vēlams uz šķīdinātāja bāzes). Bitumena grunts uzlabo membrānas saķeri ar virsmu.
- ✓ Produkts, sagriezts nepieciešamā izmēra ruļļos, tiek uzklāts, sākot no vietas ar mazāko slīpumu.
- ✓ Uzstādīšana sākas ar aizsargplēves noņemšanu.
- ✓ Jāizmanto cilindrs (izlīdzināšanas veltnis), kas nebojā materiālu, lai starp virsmu un membrānu nepaliktu gaisa burbuļi.
- ✓ Gareniskajiem pārlaidumiem jābūt 100 mm, bet ruļļu galos – 150 mm.
- ✓ Lai nodrošinātu labāku saķeri, uzklāšanas temperatūrai jābūt 18 °C vai augstākai.