



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

RAVAPROOF STICKY VB 0,5MM AL		
Bitumo modifikacija	Elastomeras	 TS EN 13707 & TS EN 13970
Armatūra	Stiklo pluoštas	
Viršutinio paviršiaus danga	Al. folija	
Apatinio paviršiaus danga	Nuimama silikonizuota plėvelė	

Testo pavadinimas	Metodas	Mato vnt.	Nuokrypis	Vertė
Vizualiniai defektai	TS EN 1850-1	vienas/nėra		nėra
Storis	TS EN 1849-1	mm	±0,1	0,5
Masė ploto vienetui	TS EN 1849-1	kg/mt2	±10	0,5
Ilgis	TS EN 1848-1	m	min(-0,03)	50
Plotis	TS EN 1848-1	cm	min(-2)	100
Tiesumas	TS EN 1848-1			Atlikta
Vandens nepralaidumas (10 kPa)	TS EN 1928 Mt.A			Atlikta
Vandens nepralaidumas (A tipas: 2 kPa)	TS EN 1928 Mt.B			Atlikta
Matmenų stabilumas	TS EN 1107-1	%	≤	0,8
Lankstumas žemoje temperatūroje	TS EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤	-25
Atsparumas srautui aukštoje temperatūroje	TS EN 1110 / ASTM D-5147	°C	≥	90
Tempiamasis stipris (MD/CD)	TS EN 12311-1	N/50mm	±20%	900/700
Pailgėjimas (MD/CD)	TS EN 12311-1	%	±2	3/3
Atsparumas smūgiams	TS EN 12691 Mt.A	mm	min	300
Atsparumas statinei apkrovai	TS EN 12730 Mt.A/Mt.B	Kg	min	5
Sujungimų atsparumas šlyčiai	TS EN 12317-1	N/50mm		ESN
Sujungimų atsparumas lupimuisi	TS EN 12316-1	N/50mm		ESN
Atsparumas plyšimui (su vinimi) (MD/CD)	TS EN 12310-1	N	±30%	200/200
Reakcija į ugnį	TS EN 11925-2	Klasė		ESN
Išorinis atsparumas ugniai	ENV 1187-2	Klasė		ESN
Vandens garų savybės	TS EN 1931	Sd (m)	>	1500
		μ	>	2680000
Atsparumas šaknų skverbimuisi	EN 13948			ESN
Dirbtinis sendinimas + atsparumas srautui aukštoje temperatūroje	TS EN 1296/TS EN 1110	°C		ESN
Dirbtinis sendinimas + lankstumas žemoje temperatūroje	TS EN 1296/TS EN 1109	°C		ESN
Vandens garų savybės po dirbtinio sendinimo	TS EN 1296/EN 1931	%		ESN
Pavojingos medžiagos	...	vienas/nėra		Nėra

LAIKYMAS:

1. Ritiniai visada turi būti laikomi ir gabenami vertikaliajoje padėtyje.
2. Membranų palečių negalima laikyti viena ant kitos, taip pat ant membranų palečių negalima dėti sunkių krovinių.
3. Bituminės membranos turi būti laikomos uždaroje patalpoje, kuriose kambario temperatūra yra aukštesnė nei +5°C. Jos niekada neturėtų būti laikomos lauke, nes paletės yra veikiamos tiesioginių saulės spindulių ir visada turėtų būti laikomos atokiau nuo šilumos šaltinių.

4. Membranos ritinių negalima laikyti lauke, jei jie neuždengti. Dėl aukštos temperatūros membranos su poliesterio laikančiąja medžiaga gali susitraukti išilgai ir išsiplėsti išilgai.
5. Bituminių membranų rekomenduojamas laikymo terminas yra 12 mėnesių. Po šio termino membrana sensta.
6. Be to, jei ji laikoma netinkamomis sąlygomis, galiojimo laikas gali sutrumpėti.

Aš, Vilija Bernotaitė, patvirtinu, kad tai yra tikras ir teisingas originalaus dokumento vertimas.

Vertimų biuras Vilijos Bernotaitės įmonė,

Įmonės kodas: 145448596

Adresas: Tilžės 170-202, LT-76296 Šiauliai

Tel.: +370 699 40702, el. paštas: vertimai@splus.lt

